

## reacto CFB

| Parameter            | Norma      | MJ               | Hodnota |         |    | Tolerancia |
|----------------------|------------|------------------|---------|---------|----|------------|
| Plošná hmotnosť      | ISO 536    | g/m <sup>2</sup> | 53      | 60      | 75 | ± 5 %      |
| Hrúbka               | ISO 534    | µm               | 70      | 78      | 96 | ± 5        |
| Hladkosť Bekk        | ISO 5627   | s                |         | 45      |    | ± 20       |
| Jasnosť R457         | ISO 2470   | %                |         | 92      |    | ± 3        |
| Tržná dĺžka pozdĺžne | ISO 1924-1 | m                |         | > 5 000 |    |            |
| Absolútna vlhkosť    |            | %                |         | 5,8     |    | ± 0,3      |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Popis</b>       | Hárok reacto CFB predstavuje prostredný list sady. Na prednej strane má absorbujúci kaolínový náter. Na zadnej strane má náter obsahujúci mikrokapsule citlivé na tlak, vyplnené priesvitným farbivom. Používa sa, ak potrebujeme získať viac ako jednu kópiu. |
| <b>Použitie</b>    | Samoprepisovací papier sa používa na vyhotovenie sád formulárov, skladajúcich sa z originálu a jednej alebo viacerých kópií.   |
| <b>Certifikáty</b> | Výrobca je držiteľom certifikátov ISO 9001 – manažment kvality, ISO 14001 – environmentálny manažment, ISO 45001 – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.   |
| <b>Výrobca</b>     | Koehler Paper SE, Nemecko  |

## reacto CFB

| Property           | Standard   | Unit             | Value |         |    | Tolerance |
|--------------------|------------|------------------|-------|---------|----|-----------|
| Basis weight       | ISO 536    | g/m <sup>2</sup> | 53    | 60      | 75 | ± 5 %     |
| Thickness          | ISO 534    | µm               | 70    | 78      | 96 | ± 5       |
| Smoothness Bekk    | ISO 5627   | s                |       | 45      |    | ± 20      |
| Brightness R457    | ISO 2470   | %                |       | 92      |    | ± 3       |
| Breaking length MD | ISO 1924-1 | m                |       | > 5 000 |    |           |
| Absolute humidity  |            | %                |       | 5,8     |    | ± 0,3     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Description</b>  | Reacto CFB sheet represents the middle sheet of a multi-part form. On its front-side is there an absorbent clay coating. On its reverse-side is there a coating consisting of pressure sensitive microcapsules, containing dissolved colourless colour formers. |
| <b>Applications</b> | Carbonless paper is converted into multi-part business forms.   |
| <b>Certificates</b> | The producer holds certificates ISO 9001 – quality, ISO 14001 – environment, ISO 45001 – occupational health and safety.  |
| <b>Producer</b>     | Koehler Paper SE, Germany   |